

PLASMIL EXTRA

CÓD. 112400

DESCRIÇÃO	Tinta baseada numa dispersão aquosa estireno-acrílica.																				
UTILIZAÇÃO	Pintura de paredes e tetos, no interior e exterior, em reboco de cimento, fibrocimento, estuque e gesso cartonado.																				
PROPRIEDADES	Acabamento mate Boa opacidade Boa permeabilidade ao vapor de água Bom corpo Fácil aplicação																				
CERTIFICADOS E NORMAS	Norma NP 4378 – Tintas aquosas lisas para paredes e tetos interiores de edifícios <table><tr><td>Brilho especular</td><td>Mate total</td><td>< 5, ângulo incidência de 85°</td></tr><tr><td>Resistência à esfrega húmida</td><td>Classe 2</td><td>Perda de espessura ≥ 5 µm e < 20µm a 200 ciclos de esfrega</td></tr><tr><td>Resistência à fissuração a espessuras elevadas</td><td></td><td>A tinta não fissurou até uma espessura seca de 200 µm</td></tr></table> Norma NP EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior <table><tr><td>Brilho especular</td><td>Mate total</td><td>< 5, ângulo incidência de 85°</td></tr><tr><td>Resistência à esfrega húmida</td><td>Classe 2</td><td>Perda de espessura ≥ 5 µm e < 20µm a 200 ciclos de esfrega</td></tr></table> Norma ISO 16000 – Qualidade do Ar Interior 			Brilho especular	Mate total	< 5, ângulo incidência de 85°	Resistência à esfrega húmida	Classe 2	Perda de espessura ≥ 5 µm e < 20µm a 200 ciclos de esfrega	Resistência à fissuração a espessuras elevadas		A tinta não fissurou até uma espessura seca de 200 µm	Brilho especular	Mate total	< 5, ângulo incidência de 85°	Resistência à esfrega húmida	Classe 2	Perda de espessura ≥ 5 µm e < 20µm a 200 ciclos de esfrega			
Brilho especular	Mate total	< 5, ângulo incidência de 85°																			
Resistência à esfrega húmida	Classe 2	Perda de espessura ≥ 5 µm e < 20µm a 200 ciclos de esfrega																			
Resistência à fissuração a espessuras elevadas		A tinta não fissurou até uma espessura seca de 200 µm																			
Brilho especular	Mate total	< 5, ângulo incidência de 85°																			
Resistência à esfrega húmida	Classe 2	Perda de espessura ≥ 5 µm e < 20µm a 200 ciclos de esfrega																			
CARACTERÍSTICAS	<table><tr><td></td><td>Mate</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Branco</td></tr><tr><td>Nº de componentes</td><td>1 componente</td></tr><tr><td>COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)</td><td>Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.</td></tr><tr><td>Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)</td><td>Superficial: 1 hora Entre demãos: 3-5 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.</td></tr><tr><td>Rendimento prático</td><td>8 - 12 m²/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.</td></tr><tr><td>Ponto de Inflamação</td><td>Não inflamável</td></tr><tr><td>Forma de fornecimento</td><td>5 e 15 litros</td></tr><tr><td>Estabilidade em armazém</td><td>2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.</td></tr></table>				Mate	Cor	Branco	Nº de componentes	1 componente	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 3-5 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.	Rendimento prático	8 - 12 m²/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.	Ponto de Inflamação	Não inflamável	Forma de fornecimento	5 e 15 litros	Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.
	Mate																				
Cor	Branco																				
Nº de componentes	1 componente																				
COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l Contém, no máximo, 30 g/l Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.																				
Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 1 hora Entre demãos: 3-5 horas Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.																				
Rendimento prático	8 - 12 m²/litro/demão Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.																				
Ponto de Inflamação	Não inflamável																				
Forma de fornecimento	5 e 15 litros																				
Estabilidade em armazém	2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.																				

PLASMIL EXTRA

CÓD. 112400

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.	
	Superfícies novas	Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 30 dias. Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderente; Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO, diluído até 50% com água (dependendo da porosidade do reboco); Deixar secar durante 4-6 horas.
	Repintura de superfícies	Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula; Em superfícies contaminadas com fungos proceder como para <i>Superfícies contaminadas com microrganismos</i>; Reparar as fissuras e zonas danificadas com TAPA FENDAS (só interior), com auxílio de uma espátula. Lixar com lixa fina após 24 horas; Aplicar uma demão de ISOSELANTE ou PRIMÁRIO PLIOMIL AQUOSO. Nota 1: Alguns tipos de gessos projetados são superfícies bastante heterogêneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade. Nota 2: Em superfícies pobres ou friáveis é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL (consultar ficha técnica do produto). Nota 3: Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI-MANCHAS (consultar ficha técnica do produto).
	Superfícies contaminadas com microrganismos	No interior, escovar ou aspirar para retirar o pó, lavar com hipoclorito de sódio ou com LIMPA FUNGOS, enxaguar com água limpa, deixar secar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. No exterior, efetuar a limpeza com LIMPAMIL, de acordo com as indicações técnicas e de segurança do produto; Lavar com água abundante, deixar secar; Desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS. A SOLUÇÃO ANTI FUNGOS deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Rolo, trincha ou pistola <i>Airless</i> Homogeneizar bem antes de aplicar
	Nº de demãos	2 - 3 demãos
	Diluição	Água 1ª demão: 15-20% 2ª e 3ª demãos: 5-10%
	Modo de aplicação	Aplicar 1ª demão de PLASMIL EXTRA diluído 15 a 20% com água; Deixar secar 3 a 5 horas entre demãos; Aplicar 2ª e 3ª demãos, diluído 5 a 10% com água

PLASMIL EXTRA

CÓD. 112400

	Condições ambientais	Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C
		Humidade relativa inferior a 80%
		Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
		Não aplicar em superfícies demasiado quentes.
	Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.	
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.	
NOTA IMPORTANTE	Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.	
REVISÃO	JUNHO 2025	